



## سیم جوش های مخصوص جوشکاری زیرپودری

### سیم جوشهای زیر پودری کم آلیاژ

کد شناسایی آما	DINEN 756	AWS/ASME SFA 5.23	C	Si	Mn	Mo	Cr	Ni
50-14	S2Mo		۰/۸	۰/۱۵	۱	۰/۵		
50-17	S3Mo		۰/۸	۰/۱۵	۷۵	۰/۵		
50-19	S4Mo		۰/۸	۰/۱۲	۲	۰/۵		
50-21	S3Ni1Mo		۰/۱۲	۰/۱۵	۱/۷	۰/۶	—	۱
50-22	S2CrMo1		۰/۱۲	۰/۲	۱	۰/۵	۱/۲	—
50-23*	S1CrMo2		۰/۱۲	۰/۲	۰/۵	۱	۲/۵	—
50-24*	S2Ni1		۰/۸	۰/۲۵	۱/۳	—	—	۱
50-25*	S2Ni2		۰/۸	۰/۱۵	۱	—	—	۲/۲
50-54		EA 1	۰/۸	۰/۱۵	۰/۹۵	۰/۵		
50-55		EA 2	۰/۱۲	۰/۱۵	۱/۶	۰/۵		
50-58		EA 3	۰/۱۱	۰/۱۵	۱/۷۵	۰/۵		
50-59		EA 4	۰/۸	۰/۱۵	۱/۵	۰/۵		
50-62		EB 2	۰/۱۲	۰/۲	۱	۰/۵	۱	—
50-63		EB 3	۰/۱۲	۰/۲	۱/۵	۱	۲/۴	
50-64		EF 1	۰/۸	۰/۲	۱/۶	۰/۵	—	۱
50-65		EF 3	۰/۱۲	۰/۲	۱/۸	۰/۵	—	۱
50-66		E G	۰/۸	۰/۳	۰/۹۵	Cu: ۰/۳۵	۰/۲۶	۰/۷۸

\* این سیم جوشها پس از دریافت سفارش تهیه و تولید می شوند.